



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Refug 2 K

Descrizione prodotto

Mastice bituminoso sigillante ad alta penetrazione ed elasticità, reattivo. all'acqua, senza solventi e/ flussanti

Dati tecnici

Aspetto esteriore	Liquido, uniforme e pastoso
Viscosità (20°C) mPas	10
Prodotto base	Bitume modificato idro reattivo
Punto di rammollimento	87,50°C.
Elasticità a basse temperature	Fino a -45,00°C.
Prodotto modificatore	Catalizzatore liquido
Lavorabilità	Fino a -0,50°C.
Peso specifico	1.049 g/cmc
Aderenza al cls senza primer	totale
Aderenza al cls con primer	totale
Elasticità a -20°C	>/< 5
Transitabilità dopo la posa	Immediata dopo la saturazione con sabbia o pietrischetto

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com