



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Stradafix

Descrizione

Sigillante prodotto con polimeri a dispersione e componenti minerali

Caratteristiche tecniche con prodotto maturato

Proprietà	Risultato	Unità	Normativa (*)
Aspetto	grigio – nero pastoso	–	EN 13880-6
Contenuto di legante	75 – 80	%	ÖN EN 1428
Viscosità dinamica	2500 – 5500	mPas [20 °C]	DIN EN 13880-2
Concentrazione min.	≥ 50	%	TP – Asphalt StB Teil 1
Valore pH	7 – 10	–	ÖN EN 12850
Densità	1,4 – 1,6	g/cm ³	EN 13880-1
Stabilità di stoccaggio dopo 8 settimane	Sedimentato Applicabile dopo mescolazione	–	EN 1425

Versione 3.1